

FO250/ ECOLOR O

AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA S RÝHOVANOU STRUKTÚROU SE ZRNEM 1,5; 2; 2,5 mm
AKRYLÁTOVÁ OMIETKA S RÝHOVANOU ŠTRUKTÚROU SO ZRNOM 1,5; 2; 2,5 mm

1 / 3



VÝHODY

- pružná,
- vodeodolná,
- paropriepustná,
- mechanicky odolná.

POUŽITIE

FO250 je určená na finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zateplovacích systémov a ľahčených stavebných materiálov. Je vkusnou a elegantnou úpravou stavebných konštrukcií, je vodeodolná a mechanicky odolná. Podľa ťahov hladidlom je možné docieľiť rôzne dekoratívne efekty. Štandardne sa vyrába vo veľkosti zrna 2 mm a na zákazku 1,5 a 2,5 mm. Omietka je súčasťou certifikovaných systémov ETICS: STACHEMA THERM, STACHEMA THERM Minerál, STACHEMA WOOD THERM, STACHEMA WOOD THERM Minerál, STACHEMA EXTRA FIX THERM, STACHEMA EXTRA FIX THERM Minerál.

SCHVÁLENIE

Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 15824. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o parametroch. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem.

ODTIEŇ

Odtiene je možné pripraviť podľa firemnej vzorkovnice v sídle firmy alebo u obchodných partnerov vybavených tónovacími strojmi. Vyrába sa ako biela báza A, ktorá je určená na tónovanie svetlých odtieňov, a pri variante so zrnem 2 mm báza C na tónovanie tmavých odtieňov. V prípade povrchovej úpravy vonkajšieho kontaktného zateplovacieho systému je nutné brať ohľad na hodnotu indexu svetelnej odrazivosti HBW konkrétneho odtieňa. Pre zateplovací systém je stanovená hodnota HBW ≥ 25 . Nižšiu hodnotu HBW je nutné konzultovať s výrobcom.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť súdržný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu solí. Podklad je nutné zbaviť všetkých železných predmetov a hrdzavých škvŕn alebo ich vhodne sanovať izolačným náterom. **Kontaktné zateplovacie systémy** – vrchná výstužná vrstva musí byť vyzretá (cca 2–3 dni pri hrúbke 3 mm), **nové omietky** musia byť vyzreté, pretože nanosená pastovitá omietka výrazne spomalí proces karbonatácie podkladu, **staré omietky** musia byť súdržné, všetky nepriľnavé časti sa musia odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu, povrchové nerovnosti je nutné opraviť a povrch zjednotiť, **drevotrieskové, drevovláknité a sadrokartónové dosky** je nutné zbaviť prachu a voľných častí. Požiadavka na rovinnosť podkladu je určená druhom pastovitej omietky. Pre omietku zrna 1,5 mm je odchýlka rovinnosti stierky do 2 mm/m laty, pre omietku zrna 2 mm – odchýlka rovinnosti stierky do 2,5 mm/m; pre omietku zrna 2,5 mm – odchýlka rovinnosti do 3 mm/m laty. Všetky nasiakavé podklady pred aplikáciou omietky ošetriť základným penetračným náterom PO200. Pod biele a svetlé odtiene omietky je možné použiť penetráciu bez pigmentácie. Pod sýte odtiene omietky je nutné voliť vhodný odtieň prefarbenia penetrácie podľa sýtosti finálneho odtieňa omietky.

APLIKÁCIA

Omietka dobre premiešaná nízkootáčkovým miešadlom sa nanáša po úplnom zaschnutí penetračného náteru PO200 (4 až 24 hod. podľa klimatických podmienok) nerezovým hladidlom v jednej rovnomernej vrstve s hrúbkou podľa veľkosti zrna.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

FO250/ ECOLOR O

AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA S RÝHOVANOU STRUKTÚROU SE ZRNEM 1,5; 2; 2,5 mm
AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA S RÝHOVANOU STRUKTÚROU SO ZRNOM 1,5; 2; 2,5 mm

2 / 3

Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je od 5 °C do 25 °C. Charakteristické dekoračné ryhy sa vytvárajú plastovým hladidlom požadovaným smerom. Spracovateľ musí zvážiť potrebný čas medzi nanosením a vytváraním štruktúry, tento čas ovplyvňuje najmä teplota, priame slnečné žiarenie, vietor, relatívna vlhkosť a pod. Pri nepriaznivých podmienkach spojených s vyššou teplotou nad 25°C, vetrom a slnečným žiarením môže dôjsť k rýchlemu zasychaniu a tvorbe štruktúrnych väd. Naopak pri nízkej teplote blízkej 5 °C a vyššej relatívnej vlhkosti dochádza k predĺženiu zasychania aj o niekoľko dní a možnosti poškodenia dažďom. Aplikácia omietky a jej konečný vzhľad sú do značnej miery ovplyvnené skúsenosťou toho, kto ju nanáša. **Pri aplikácii je nutné chrániť plochy pred slnečným žiarením zatieňovacou sieťou a do zaschnutia pred dažďom!**

SPÔSOB APLIKÁCIE

Po dôkladnom premiešaní nízkootáčkovým miešadlom sa omietka naniesie nerezovým hladidlom.

SPOTREBA

zrno	1,5 mm	2 mm	2,5 mm
spotreba	1,9–2,4 kg/m ²	2,6–3,0 kg/m ²	3,3–3,8 kg/m ²

RIEDENIE

Omietka má viskozitu nastavenú na nanášanie uvedeným náradím. Viskozitu omietky ovplyvňuje najmä sýtosť odtieňa, veľkosť zrna a klimatické podmienky pri aplikácii. Na posúdenie viskozity je nutné omietku riadne premiešať nízkootáčkovým miešadlom. Potom je možné omietku riediť pridaním 0,1-0,25 l vody/ 25kg balenie. Riedenie je nutné vykonať u všetkých balení rovnako. Po prídavku vody sa omietka musí opäť dôkladne premiešať.

ÚDRŽBA

Všetky pomôcky po práci umyť vodou.

ZLOŽENIE

Zmes pigmentov, plnív a kamenív v styren-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

PARAMETRE OMIETKY

Obsah sušiny	min. 80 %
Vzhľad	pastovitá konzistencia, farba podľa odtieňa
Hustota	1850–1950 kg/m ³

PARAMETRE ZASCHNUTEJ OMIETKY

Ekvivalentná difúzna hrúbka (S _d)	podľa EN ISO 7783	0,45 m
Faktor difúzneho odporu (μ)	podľa EN ISO 7783	253 (pri hrúbke suchého filmu 1,8 mm)
Hustota difúzneho toku (V)	podľa EN ISO 7783	52 g/(m ² .d)
Priepustnosť vodnej pary	podľa EN 15824	V ₂ (stredná)
Kapilárna nasiakavosť W	podľa EN 1062-3	0,07 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}
Kapilárna nasiakavosť	podľa EN 15824	W ₃ (malá)
Prídržnosť	podľa ČSN 1542	cca 1,5 MPa
Reakcia na oheň	podľa EN 13501-1	Eurotrieda A2-s1, d0*

*Klasifikácia reakcie na oheň je platná pre nasledujúce podmienky konečného použitia výrobku:

- ako konečná povrchová úprava kompozitných zatepľovacích systémov triedy reakcie na oheň B-s1, d0 s izoláciou z EPS, - ako konečná povrchová úprava kompozitných zatepľovacích systémov triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 s izoláciou z MW, - ako konečná povrchová úprava nanosená na akýkoľvek podklad triedy A1 minimálnej hrúbky 5 mm a s objemovou hmotnosťou najmenej 1510 kg/m³.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001

FO250/ ECOLOR O

AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA S RÝHOVANOU STRUKTÚROU SE ZRNEM 1,5; 2; 2,5 mm
AKRYLÁTOVÁ OMIETKA S RYHOVANOU ŠTRUKTÚROU SO ZRNOM 1,5; 2; 2,5 mm

3 / 3

**SKLADOVANIE
A PREPRAVA**

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prepravovať iba pri teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.

EXSPIRÁCIA

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

**ODPORÚČANIE
VÝROBCU**

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Pri pripravovaných farebných omietkach vykoná spotrebiteľ kontrolu odtieňa a celkového vzhľadu nanesením na ploche cca 1 m².

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

25kg

Dátum revízie:

23.6.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk